

パイプアンカーPA6-70TFM

樹脂注入引抜試験

イー・プランナー株式会社

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町 4-46-11

TEL(03)5956-6011 FAX(03)5956-6012



[写真-3]



[写真-4]



[写真-5]

(5) 引抜強度試験



[写真-6]



[写真-7]



[写真-8]

(6) 引抜強度試験結果

PA6-70TFM 樹脂注入引抜強度試験結果

供試体	基準値 kgf	最大荷重 kgf	破壊状態
NO.1		1,096	コンクリート破壊
NO.2		919	コンクリート破壊
NO.3		970	コンクリート破壊
平均		995	